



# GE-159

# PRO

## WHITE BOX ГРУНТ-КРАСКА

ИДЕАЛЬНАЯ ОСНОВА  
ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ



16 кг



БЕЛАЯ



УКРЕПЛЯЕТ  
ОСНОВАНИЕ



ПАРО-  
ПРОНИЦАЕМАЯ



МЕХАНИЗИРОВАННОЕ  
И РУЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- выравнивает пористость основы;
- преобразует основу в однородное белое покрытие;
- устраняет просвечивание основы через покрытие и выравнивает основание по цвету;
- великолепная основа для финишной отделки и декорирования;
- может колероваться в цвет покрытия;
- экологичная.

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Специальная непрозрачная белая грунтовка для подготовки основания к окрашиванию, поклейке обоев, нанесению жидких обоев и др. декоративных покрытий. Подходит для стен и потолков внутри помещений. Применяется на основания: оштукатуренные и зашпатлёванные поверхности, ГКЛ, ГВЛ, стеклохолст, бетон, кирпич, гипсовые блоки, материалы на основе древесины (МДФ, ДСП, и др.), флизелин, старые окрашенные основания, известковая побелка. Укрепляет пористость, нормализует впитываемость и выравнивает покрытие. Преобразует основу в однородное белое покрытие. Сокращает расход краски и устраняет просвечивание основы через финишное покрытие.

### СОСТАВ:

Полимерная дисперсия, минеральные наполнители, функциональные добавки, пигмент, вода.



ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СПРАВОЧНОЙ  
8-800-250-30-10

WWW.GERKULES.COM



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет.....	Белый
Связующее.....	Полимер
Плотность.....	1,4 кг/л
Средний расход смеси.....	0,30 - 0,40 кг/м <sup>2</sup>
Время полного высыхания, не более.....	48 ч

Все вышеперечисленные характеристики справедливы при температуре в помещении 20°C и относительной влажности воздуха 50-60%.  
ТУ 2316-007-44058609-2004



## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

### А. Подготовка к нанесению

Температура основания и воздуха в помещении должна быть не менее +5°C, а грунт-краски не менее +10°C. Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Обрабатываемую поверхность очистить от осыпающихся участков, грязи, набелов, масляных пятен и других деликатных веществ.

Грунт-краску перед применением тщательно перемешать до однородной консистенции. При необходимости допускается разбавлять продукт водой (не более 10 гр. на 1 кг.). Не допускайте значительного перелива воды, так как это может привести к ухудшению качества продукта!

### В. Нанесение

Продукт наносится одним из 3-х возможных способов:

- Безвоздушным аппаратом высокого давления (рекомендуемые сопла 317 или 319). Грунт-краску следует наносить по вертикальной оси сверху вниз в один слой, не допуская неокрашенных участков.

- Безвоздушным аппаратом высокого давления с прокаткой поролоновым валиком (предпочтительней). Грунт-краску следует наносить по вертикальной оси сверху вниз в один слой. Начинать и заканчивать обработку на местах примыкания плоскостей. После обработки равномерно распределить грунт-краску по поверхности валиком.
- Прокаткой поролоновым валиком. Грунт-краску набрать на валик и наносить на поверхность по вертикальной оси снизу вверх. Начинать и заканчивать обработку на местах примыкания плоскостей.

### С. После нанесения

Температура окружающей среды в последующие 3 дня после нанесения должна быть от +5 до +35°C.

По окончании работ с грунт-краской остатки плотно закрыть крышкой для дальнейшего использования. Произвести очистку рук, тары, инструмента и механизмов теплой мыльной водой.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:



МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ  
ИНСТРУМЕНТ



ВАЛИКИ  
КИСТИ

## РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Не применять по влажному и не просохшему основанию
- Не наносить на промерзшую поверхность

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Грунт-краска взрыво- и пожаробезопасна, не токсична. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Продукт экологически безопасен.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 до +35°C, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Допускается транспортировка продукта при отрицательных температурах. При замерзании не ускорять оттаивание, это может привести к потере свойств продукта! Размораживать при комнатной температуре в течение 1-2 суток. После размораживания отслоившуюся жидкость не сливать, перемешать продукт миксером до однородной консистенции. Грунт-краска выдерживает 5 циклов замораживания-размораживания до температуры -40°C без ухудшения потребительских свойств.

Срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.



Размер паллета с продукцией  
(Высота / Длина / Ширина):  
1120 / 1200 / 800 мм

Ведер в паллете / Ведер в ряду / Рядов:  
33 / 11 / 3



ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СПРАВОЧНОЙ  
8-800-250-30-10

WWW.GERKULES.COM

