



GT-103 PRO

ШПАТЛЕВКА

ГИПСОВАЯ ШОВНИК

ФАСОВКА 5, 20 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Профессиональная гипсовая шпатлевка предназначена для заделки стыков гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, сплошного базового шпатлевания, выравнивания бетонных и оштукатуренных поверхностей. Подходит для монтажа пазогребневых плит. Применяется внутри помещений с нормальной влажностью. Шпатлевка легко наносится, образует ровную гладкую поверхность, обладающую высоким сцеплением с основанием. Не дает усадки.

ОСНОВАНИЯ:

- оштукатуренные поверхности;
- бетонные основания;
- ГКЛ и ГВЛ;
- ППП.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Обрабатываемую поверхность очистить от осыпающихся участков, грязи, набелов, масляных пятен и других разделительных веществ. Перед началом работ поверхность необходимо обеспылить и обработать с помощью грунтовок GERKULES GE-19, GE-29 или GE-129 согласно инструкции.

Температура основания и окружающей среды за 3 дня до нанесения, во время нанесения и в последующие 3 дня должна находиться в пределах от +5°C до +30°C.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухая смесь смешивается в рабочей емкости с водой комнатной температуры до мягкого однородного кремообразного состояния из расчета 9,2 – 11,2 литров воды на мешок 20 кг (0,46 – 0,56 л воды на 1 кг сухой смеси). Расход воды подбирается из указанного диапазона в зависимости от требуемой консистенции. Перемешивание осуществляется с помощью эл. дрели со специальной насадкой на низких оборотах (не более 600 об./минуту). После приготовления шпатлевку рекомендуется выдержать 3–5 мин, а затем вновь перемешать и использовать по назначению. Период работы с готовой смесью до 60 минут. Грязные тара и инструменты сокращают время жизнеспособности приготовленной шпатлевки.



ВАЖНО! Для предотвращения образования комков при перемешивании необходимо сухую смесь всыпать в емкость с отмеренным количеством воды, а не наоборот.

3. НАНЕСЕНИЕ

Заделка стыков. Заводские продольные кромки листов ГВЛ и ГКЛ перед началом нанесения шпатлевки необходимо очистить от пыли. Обрезные (торцевые) кромки гипсокартонных листов срезать под углом 22,5 градуса специальным кромочным рубанком для гипсокартона с обязательной последующей обработкой кромок грунтовкой. После высыхания грунтовки нанести слой шпатлевки с последующим армированием бумажной лентой. Ленту накладывать на свежую шпатлевку,

вдавливая её в раствор с помощью шпателя, при этом важно контролировать отсутствие складок и пузырей. Второй выравнивающий слой шпатлевки необходимо наносить не ранее, чем через 24 часа после нанесения первого слоя. При необходимости отшлифовать стык после высыхания.

Сплошное шпатлевание. Шпатлевку наносят и разравнивают стальным шпателем в один или несколько слоев. Толщина одного слоя до 5 мм. Допускается коррекция слоя в течение 10 мин. без задигов и скатывания. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя (около 24 часов). Скорость высыхания слоя зависит от его толщины, а также температуры и влажности в помещении. Перед нанесением каждого последующего слоя, поверхность необходимо обработать грунтовками GERKULES GE-19, GE-29 или GE-129 согласно инструкции.

4. ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

Для получения необходимого качества поверхности после полного высыхания слоев можно производить ручное или механизированное шлифование, подобрав необходимый абразив.

В процессе твердения поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания: не допускать попадания прямых солнечных лучей и воздействия сквозняков. До полного высыхания шпатлевки запрещается проведение лакокрасочных работ, оклеивание обоями, «мокрых» процессов, которые могут изменить температуру и уровень влажности в помещении, так как это может привести к линейной деформации ГКЛ и, как следствие, появлению трещин.

Очистка рук, тары, инструмента производится теплой мыльной водой сразу по завершении работ.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Не добавлять в шпатлевку известь, цемент и другие материалы.
- Не добавлять воду в раствор, который начал схватываться.
- Не использовать шпатлевку в целях, не предусмотренных в данном техническом описании.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Хранить в недоступных для детей местах. Сухая смесь взрыво- и пожаробезопасна, не токсична, не содержит асбестовых волокон, экологически безопасна. При взаимодействии с водой дает щелочную реакцию. При попадании смеси в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

12 месяцев с даты производства в сухом помещении на поддонах в закрытой оригинальной упаковке избегая контакта мешка с влагой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет *	Белый
Связующее	Гипс
Наибольший размер частиц	0,3мм
Предел прочности при сжатии, не менее	5,0 МПа
Адгезия, не менее	0,5 МПа
Расход воды	0,46-0,56 л/кг сух. смеси 9,2-11,2 л/мешок
Выход готового раствора	0,95 л/кг сухой смеси
Средний расход смеси при толщине слоя 1 мм	1,05 кг/м ²
Толщина рабочего слоя	0,3-5 мм
Время полного высыхания	24 ч
Жизнеспособность раствора, не менее	60 мин

*Цвет сухой смеси может иметь различные оттенки. Это зависит от природных примесей в минеральном наполнителе. Цвет смеси не влияет на ее характеристики.

Все вышеперечисленные характеристики справедливы при температуре в помещении 20°C и относительной влажности воздуха 50-60%.


Смесь сухая шпатлевочная на гипсовом вяжущем 60 ГОСТ Р 58278.

ТУ 5745-009-49720964-2005

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ GERKULES



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:



Размер паллета с продукцией 20 кг

(высота / длина / ширина):

1000 / 1220 / 840 мм

Мешков 20 кг (в паллете / в ряду / рядов):

48 / 6 / 8



4 607008 9998702



Размер паллета с продукцией 5 кг

(высота / длина / ширина):

1240 / 1220 / 820 мм

Мешков 5 кг (в паллете / в ряду / рядов):

108 / 12 / 9



4 607008 9992351