



GT-133 PRO

ШПАТЛЕВКА

ГИПСОВАЯ ФИНИШГИПС

ФАСОВКА 20 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Профессиональная гипсовая шпатлевка предназначена для исправления незначительных дефектов и финишного тонкослойного выравнивания различных оштукатуренных, бетонных поверхностей, а также гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, перегородок из пазогребневых плит. Подходит для дальнейшего оклеивания обоями и покраски. Применяется внутри помещений с нормальной влажностью. Шпатлевка легко наносится, образует ровную гладкую поверхность, обладающую высоким сцеплением с основанием. Не дает усадку.

ОСНОВАНИЯ:

- оштукатуренные поверхности;
- бетонные основания;
- ГКЛ и ГВЛ;
- ПГП.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Обрабатываемую поверхность очистить от осыпающихся участков, грязи, набелов, масляных пятен и других разделительных веществ. Перед началом работ поверхность необходимо обеспылить и обработать с помощью грунтовок GERKULES GE-19, GE-29 или GE-129 согласно инструкции.

Температура основания и окружающей среды за 3 дня до нанесения, во время нанесения и в последующие 3 дня должна находиться в пределах от +5°C до +30°C.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухая смесь смешивается в рабочей емкости с водой комнатной температуры до мягкого однородного кремообразного состояния из расчета 10,8 – 12,4 л на мешок 20 кг (0,54 – 0,62 л воды на 1 кг сухой смеси). Расход воды подбирается из указанного диапазона в зависимости от требуемой консистенции.

Перемешивание осуществляется с помощью эл. дрели со специальной насадкой на низких оборотах (не более 600 об./минуту). После приготовления шпатлевку рекомендуется выдержать 3–5 мин, а затем вновь перемешать и использовать по назначению.

Период работы с готовой смесью до 60 минут. Грязные тара и инструменты сокращают время жизнеспособности приготовленной шпатлевки.



ВАЖНО! Для предотвращения образования комков при перемешивании необходимо сухую смесь всыпать в емкость с отмеренным количеством воды, а не наоборот.

3. НАНЕСЕНИЕ

Шпатлевку наносят и разравнивают стальным шпателем в один или несколько слоев. Толщина одного слоя до 5 мм. Допускается коррекция слоя в течение 10 мин. без задигов и скатывания. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя (около 24 часов). Скорость высыхания слоя зависит от его толщины, а также температуры и влажности в помещении. Перед нанесением каждого последующего слоя, поверхность необходимо обработать грунтовками GERKULES GE-19, GE-29 или GE-129 согласно инструкции.

4. ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

Для получения необходимого качества поверхности после полного высыхания слоев можно производить ручное или механизированное шлифование, подобрав необходимый абразив. Лакокрасочные работы, оклеивание обоями или отделка другими декоративными покрытиями производятся только после полного высыхания материала.

Очистка рук, тары, инструмента производится теплой мыльной водой сразу по завершении работ.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Не добавлять в шпатлевку известь, цемент и другие материалы.
- Не добавлять воду в раствор, который начал схватываться.
- Не использовать шпатлевку в целях, не предусмотренных в данном техническом описании.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Хранить в недоступных для детей местах. Сухая смесь взрыво- и пожаробезопасна, не токсична, не содержит асбестовых волокон, экологически безопасна. При попадании смеси в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

12 месяцев с даты производства в сухом помещении на поддонах в закрытой оригинальной упаковке, избегая контакта мешка с влагой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет *	Белый
Связующее	Гипс
Наибольший размер частиц	0,2мм
Предел прочности при сжатии, не менее	2,5 МПа
Адгезия, не менее	0,5 МПа
Расход воды	0,54-0,62 л/кг сух. смеси 10,8-12,4 л/мешок
Выход готового раствора	0,95 л/кг сухой смеси
Средний расход смеси при толщине слоя 1 мм	1,1 кг/м ²
Толщина рабочего слоя	0,2-5 мм
Время полного высыхания	24 ч
Жизнеспособность раствора, не менее	60 мин

*Цвет сухой смеси может иметь различные оттенки. Это зависит от природных примесей в минеральном наполнителе. Цвет смеси не влияет на ее характеристики. Все вышеперечисленные характеристики справедливы при температуре в помещении 20°C и относительной влажности воздуха 50-60%.

Смесь сухая шпатлевочная на гипсовом вяжущем **60 ГОСТ Р 58278.**

ТУ 5745-009-49720964-2005

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ GERKULES



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:



Размер паллета с продукцией 20 кг

(высота / длина / ширина):

1000 / 1220 / 820 мм

Мешков 20 кг (в паллете / в ряду / рядов):

48 / 6 / 8



4 607008 1998719