



GT-33M

ШПАТЛЕВКА

ГИПСОВАЯ
БЕЗУСАДОЧНАЯ

ФАСОВКА 25 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Шпатлевка Безусадочная машинного нанесения предназначена для быстрого выравнивания различных оштукатуренных поверхностей, а также поверхностей из бетона, гипса, гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Применяется для исправления дефектов (выбоин, щелей, трещин), заполнения швов между плитами перекрытий, элементами монолитного и ячеистого бетона. Допускается использовать для выравнивания стыков ГКЛ и ГВЛ с использованием армирующей ленты. Шпатлевка создает гладкую и ровную поверхность, может быть финишной. Схватывается постепенно, без дальнейшей усадки. Применяется внутри помещений с нормальной влажностью. Подходит для дальнейшего оклеивания обоями и покраски.

ОСНОВАНИЯ:

- оштукатуренные поверхности;
- бетонные основания;
- ячеистый бетон;
- ГКЛ и ГВЛ.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Обрабатываемую поверхность очистить от осыпающихся участков, грязи, набелов, масляных пятен и других разделительных веществ. Перед началом работ поверхность необходимо обеспылить и обработать с помощью грунтовок GERKULES GE-19, GE-29 или GE-129 согласно инструкции.

Температура основания и окружающей среды за 3 дня до нанесения, во время нанесения и в последующие 3 дня должна находиться в пределах от +5°C до +30°C.

2. НАНЕСЕНИЕ

Смесь рекомендуется наносить механизированно (с помощью шпатлевочных аппаратов) или вручную в один слой толщиной 0,3 – 5 мм. При необходимости получения толщины слоя более 5 мм, шпатлевка наносится в 2 и более слоев. Допускается коррекция слоя в течение 10 мин. без задигов и скатывания. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя (около 24 часов). Скорость высыхания слоя зависит от его толщины, а также температуры и влажности в помещении.

Ручной способ

Для приготовления раствора необходимо 10,5 – 12,5 л воды на мешок 25 кг (0,42 – 0,5 л воды на 1 кг сухой смеси). Сухую смесь всыпать в емкость с водой, при непрерывном перемешивании электродрелью со специальной миксерной насадкой, до получения однородного пластичного раствора без комочков. Полученный раствор выдержать около 5 минут для дозревания. После повторного перемешивания шпатлевка готова к применению в течение 60 минут. Нанести смесь на поверхность стальным шпателем или валиком и разровнять.



ВАЖНО! Для предотвращения образования комков при перемешивании необходимо сухую смесь всыпать в емкость с отмеренным количеством воды, а не наоборот.

Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Грязная тара и инструмент сокращает время жизнеспособности приготовленной шпатлевки.

Механизированный способ

При механизированном шпатлевании затворять смесь можно вручную (см. «Ручной способ») или автоматизированно с помощью проточных смесителей. При автоматизированном замешивании расход воды подобрать в соответствии с требуемой консистенцией. Приготовленный раствор подать в расходный бункер шпатлевочного аппарата, нанести на поверхность с помощью распылителя согласно инструкции к аппарату и разровнять.



ВАЖНО! Раствор в шлангах и смесителе не должен находиться в неподвижном состоянии более 30 мин!

3. ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

Для получения необходимого качества поверхности после полного высыхания слоев можно производить ручное или механизированное шлифование, подобрав необходимый абразив.

Очистка рук, тары, инструмента производится теплой мыльной водой сразу по завершении работ.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Не добавлять в шпатлевку известь, цемент и другие материалы.
- Не добавлять воду в раствор, который начал схватываться.
- Не использовать шпатлевку в целях, не предусмотренных в данном техническом описании.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Хранить в недоступных для детей местах. Сухая смесь взрыво- и пожаробезопасна, не токсична, не содержит асбестовых волокон, экологически безопасна. При попадании смеси в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

12 месяцев с даты производства в сухом помещении на поддонах в закрытой оригинальной упаковке, избегая контакта мешка с влагой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет*	Белый
Связующее	Гипс
Наибольший размер частиц	0,3мм
Прочность при сжатии, не менее	2,5 МПа
Адгезия, не менее	0,5 МПа
Расход воды	0,42-0,5 л/кг сух. смеси 10,5-12,5 л/мешок
Выход готового раствора	0,9 л/кг сухой смеси
Средний расход смеси при толщине слоя 1 мм**	1,11 кг/м²
Время полного высыхания	24 ч
Толщина рабочего слоя	0,3-5 мм
Жизнеспособность раствора, не менее	60 мин

*Цвет сухой смеси может иметь различные оттенки. Это зависит от природных примесей в минеральном наполнителе. Цвет смеси не влияет на ее характеристики.

Все вышеперечисленные характеристики справедливы при температуре в помещении 20°C и относительной влажности воздуха 50-60%. Смесь сухая шпатлевочная на гипсовом вяжущем 60 ГОСТ Р 58278. ТУ 5745-009-49720964-2005.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ GERKULES



GERKULES GP-41 PRO
Штукатурка гипсовая
М-СТАРТ



GERKULES GE-29 PRO
Грунтовка глубокого
проникновения



GERKULES GT-33m
Шпатлевка безусадочная

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:



Размер паллета с продукцией 25 кг

(высота / длина / ширина):

1010/ 1210 / 820 мм

Мешков 25 кг (в паллете / в ряду / рядов):

45 / 5 / 9



4 607008 998559