



# GB-14z

## КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ

### ВЫСОКОПРОЧНАЯ ДЛЯ КЛАДОЧНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ФАСОВКА 30 кг



#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Высокопрочная кладочная смесь. Применяется для кладки керамического и силикатного кирпича, натурального и искусственного камня, пустотелых блоков в том числе крупноформатных, монтажа бетонных и железобетонных блоков, плит перекрытий. Для внутренних и наружных работ при температуре не ниже -15°C. Смесь отличается пластичностью и высоким сцеплением материалов.

#### ОСНОВАНИЯ:

- кирпич керамический и силикатный;
- камень натуральный и искусственный;
- пустотелые блоки;
- бетонные блоки и ж/б изделия;
- плиты перекрытия.

#### ПОРЯДОК РАБОТЫ:

##### 1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

При проведении подготовительных работ рекомендуется руководствоваться СП 71.13330.2017. К моменту начала работ сухая смесь должна быть температурой не ниже +5°C. Кладочный материал и основание должны быть очищены от наледи, снега, загрязнений, препятствующих сцеплению с кладочным раствором.

##### 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухую кладочную смесь смешать в рабочей емкости с водой температурой +20°C – +25°C до необходимой консистенции из расчета 4,2 – 5,4 л воды на мешок 30 кг (0,14 – 0,18 л воды на 1 кг сухой смеси). Сухую кладочную смесь всыпать в воду при непрерывном перемешивании электродрелью со специальной миксерной насадкой до получения однородного пластичного раствора без комочков. Полученный кладочный раствор выдержать около 5 минут для дозревания, а затем вновь перемешать. После повторного перемешивания кладочная смесь готова к применению, также для приготовления раствора можно использовать бетономеситель.

##### 3. НАНЕСЕНИЕ

Приготовленный раствор наносится и распределяется вручную с помощью кельмы. Кладочный материал укладывается на раствор и плотно прижимается. Корректировать ровность укладки можно с помощью соответствующего инструмента. Работа с кладочной смесью ведется при температуре окружающей среды и используемого материала от -15°C до +30°C. Не рекомендуется проводить работы при сильном ветре и снеге.

##### 4. ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

Сухие незатвердевшие остатки раствора, попавшие на лицевую часть кладочного материала, удаляются при помощи сухой мягкой щетки или кисти. Очистка рук, тары, инструмента производится теплой мыльной водой сразу по завершении работ.

## РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Не добавлять в кладочную смесь известь, цемент и другие материалы.
- Не добавлять воду в раствор, который начал схватываться.
- Не использовать кладочную смесь в целях, не предусмотренных в данном техническом описании.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Хранить в недоступных для детей местах. Сухая смесь взрыво- и пожаробезопасна, не токсична, не содержит асбестовых волокон, экологически безопасна. При взаимодействии с водой дает щелочную реакцию. При попадании смеси в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

## СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

12 месяцев с даты производства в сухом помещении на поддонах в закрытой оригинальной упаковке, избегая контакта мешка с влагой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Цвет *                                     | Серый                                        |
| Связующие                                  | Цемент                                       |
| Наибольший размер частиц                   | 1,2мм                                        |
| Прочность при сжатии, не менее             | 10 МПа                                       |
| Средняя плотность, не более                | 1800 кг/м³                                   |
| Насыпная плотность, не более               | 1750 кг/м³                                   |
| Расход воды                                | 0,14-0,18 л/кг сух. смеси<br>4,2-5,4 л/мешок |
| Выход готового раствора                    | 0,6 л/кг сухой смеси                         |
| Средний расход смеси при толщине слоя 1 мм | 1,67 кг/м²                                   |
| Расход на 1 куб.м. кирпичной кладки *      | 350-380 кг                                   |
| Рекомендуемая толщина слоя                 |                                              |
| -для кладки                                | 5-10 мм                                      |
| -для монтажа фундаментных блоков           | 20-50мм                                      |
| Толщина слоя                               | 3ч                                           |


Сухая смесь может иметь различный оттенок в зависимости от цвета применяемого сырья (цемент, минеральные наполнители). Цвет никак не влияет на характеристики смеси.

Все вышеперечисленные характеристики справедливы при температуре в помещении 20°C и относительной влажности воздуха 50-60%. Смесь сухая строительная кладочная **ГМ 100 ГОСТ Р 58272. ТУ 5745-008-49720964-05.**

## КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ GERKULES



GERKULES GB-14z  
Кладочная смесь  
Высокопрочная



GERKULES GE-29 PRO  
Грунтовка глубокого  
проникновения



GERKULES GP-21  
Штукатурка  
Цементная

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:



### Размер паллета с продукцией 30 кг

(высота / длина / ширина):

850/1220 / 930 мм

### Мешков 30 кг (в паллете / в ряду / рядов):

48 / 8 / 6



4 607008 998375