

GE-109 PRO

ГРУНТОВКА БЕТОН-КОНТАКТ

ФАСОВКА 7, 14 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Профессиональная грунтовка предназначена для создания шероховатой поверхности и увеличения адгезии на гладких слабо впитывающих и невпитывающих основаниях стен и потолков перед нанесением гипсовых и известково-цементных штукатурок GERKULES внутри помещений.



ВАЖНО! Данный состав не предназначен для применения под стяжки, ровнители и самовыравнивающиеся полы.

ОСНОВАНИЯ:

- монолитный бетон, бетонные блоки
- плиты перекрытия и др. ж/б изделия
- конструкции из легкого бетона
- кирпичная кладка

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Поверхность, предназначенную для обработки, необходимо очистить от осыпающихся участков, грязи, пыли, набелов, масляных пятен, цементного молока. Основания должны быть прочными, ровными и обладать достаточными несущими способностями.

Температура поверхности основания к моменту обработки должна быть от +5 °C до +30 °C.

Продукт готов к применению. Из-за статического хранения возможно расслоение состава и выпадение осадка. Перед использованием грунтовку необходимо тщательно перемешать без добавления воды.

2. НАНЕСЕНИЕ

Грунтовка наносится на подготовленную сухую поверхность валиком или кистью за один проход.

3. ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

Следующий (штукатурный) слой рекомендуется наносить через 3-5 часов, но не позднее 24 часов после нанесения грунтовки во избежание запыления обработанной поверхности.

Очистка рук, тары, инструмента производится теплой мыльной водой сразу по завершении работ.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Не добавлять в грунтовку воду, песок, не смешивать с другими материалами.
- Не использовать грунтовку в целях, не предусмотренных в данном техническом описании.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от -40 °C до +35 °C, избегая попадания прямых солнечных лучей. При замерзании не ускорять оттаивание, это может привести к потере свойств продукта! Размораживать при комнатной температуре в течение 1-2 суток. После размораживания перемешать.

Грунтовка выдерживает 5 циклов замораживания-размораживания до температуры -40 °C без ухудшения потребительских свойств.

Срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной упаковке – 18 месяцев со дня изготовления.

СОСТАВ:

Фракционированный кварцевый песок, мрамор молотый, полимерная дисперсия, функциональные добавки, вода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Розовый
Связующее	Полимерная дисперсия
Плотность	1,6 кг/л
Расход в зависимости от впитывающей способности основания	0,2 – 0,65 кг/м²
Время высыхания	3 – 5 ч

Все вышеперечисленные характеристики справедливы при температуре в помещении 20°C и относительной влажности воздуха 50-60%.

ТУ 2316-007-49720964-2004