

# GE-129 PRO

## ГРУНТОВКА

## КОНЦЕНТРАТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

ФАСОВКА 10, 30 кг



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Профессиональная грунтовка Концентрат глубокого проникновения предназначена для обеспыливания и укрепления оснований стен, потолков и полов перед нанесением отделочных материалов: штукатурок, шпатлевок, плиточных клеев, ровнителей и др. Глубоко проникает в основания, снижает и выравнивает их впитывающую способность, увеличивает адгезию с наносимыми материалами. Универсальность грунтовки-концентрата позволяет использовать ее на протяжении всего периода отделочных работ. Применяется внутри и снаружи помещений.

### ОСНОВАНИЯ:

- Кирпичная кладка;
- Бетонные основания;
- Конструкции из легкого бетона;
- Штукатурки;
- Стяжки и ровнители;
- ГКЛ, ГВЛ;
- Пазогребневые плиты.

### ПОРЯДОК РАБОТЫ:

#### 1. ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Поверхность, предназначенную для обработки, необходимо очистить от осыпающихся участков, грязи, пыли, набелов, масляных пятен, цементного молока. Прилегающие чистовые поверхности при необходимости укрыть малярной лентой или пленкой. Температура поверхности основания к моменту обработки должна быть от +5°C до +30°C. Из-за статического хранения возможно расслоение состава. Перед использованием грунтовку необходимо перемешать. В зависимости от типа основания грунтовку Концентрат требуется разбавить водой, руководствуясь таблицей 1.

#### 2. НАНЕСЕНИЕ

Готовая к применению грунтовка наносится на подготовленную сухую поверхность кистью, валиком или краскопультом.



**ВАЖНО!** Запрещается наносить грунтовку на промерзшее основание!

#### 3. ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

К дальнейшим работам рекомендуется приступать через 2-3 часа, но не позднее 24 часов после нанесения грунтовки во избежание запыления обработанной поверхности.

Очистка рук, тары, инструмента производится теплой мыльной водой сразу по завершении работ.

#### СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от -40°C до +35°C, избегая попадания прямых солнечных лучей. При замерзании не ускорять оттаивание, это может привести к потере свойств продукта! Размораживать при комнатной температуре в течение 1-2 суток. После размораживания перемешать.

Грунтовка выдерживает 5 циклов замораживания-размораживания до температуры -40°C без ухудшения потребительских свойств.

Срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной упаковке – 18 месяцев со дня изготовления.

### СОСТАВ:

Полимерная дисперсия, функциональные добавки, вода.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Цвет	Светло-желтый							
Связующее	Полимерная дисперсия							
Плотность	1,05 кг/л							
Время высыхания	3 ч							
Покрытие	Основание							
	Бетонные основания	Цементные штукатурки от М75	Гипсовые штукатурки	Стяжки	Кирпичная кладка	ГКЛ, ГВЛ и ПГП	Цементные штукатурки до М50	Конструкц. из легкого бетона
Штукатурки	1:8	1:6	1:6		1:4	1:4	1:4	1:2
Клеи	1:8	1:6	1:6	1:4	1:4	1:4	1:4	1:2
Ровнители	1:8			1:4				
Шпатлевки	1:8	1:6	1:6			1:4	1:4	1:2
Расход* (разбавленной) грунтовки в 1 слой	0,12	0,14		0,2				0,25
Площадь с 1 кг грунтовки-концентрата	75	50		25				12
Таблица 1 - Пропорции разбавления грунтовки GE-129, зависящие от типа основания и последующего покрытия.								

\* Расход может быть увеличен при обработке сильно впитывающих оснований, а также при выполнении работ в условиях повышенных температур и сквозняков.

Все вышеперечисленные характеристики справедливы при температуре в помещении 20°С и относительной влажности воздуха 50-60%.

**ТУ 2316-007-49720964-2004**